

## ユニテック標準塗装表

		下地処理	防錆塗料	仕上塗料	用途
レベルA	ケレン2種	一次脱脂:工業ガソリン4号	ノンクロムアルキド樹脂系プライマー	アクリル化アルキド	産業機械用
		二次脱脂:ホワイトガソリン	1回塗り 20~30 $\mu$	1回塗り 40~60 $\mu$	
レベルB		一次脱脂:工業ガソリン4号	特殊変性アルキド樹脂系ノンクロム無鉛型	アクリルアルキド樹脂	シリンダ標準用
		二次脱脂:ホワイトガソリン	1回塗り 30~40 $\mu$	1回塗り 40~60 $\mu$	
レベルC		一次脱脂:工業ガソリン4号	厚膜形2液型エポキシ樹脂塗料	2液型ウレタン樹脂塗料	耐塩水用1
		二次脱脂:ホワイトガソリン	1回塗り 80~100 $\mu$	1回塗り 30~40 $\mu$	
レベルD		一次脱脂:工業ガソリン4号	厚膜形2液型エポキシ樹脂塗料	塩化ゴム系塗料	耐塩水用2
		二次脱脂:ホワイトガソリン	1回塗り 60~100 $\mu$	1回塗り 30~35 $\mu$	
レベルE		一次脱脂:工業ガソリン4号	変性シリコン樹脂系塗料	変性シリコン樹脂系塗料	耐熱用
		二次脱脂:ホワイトガソリン	1回塗り 20~30 $\mu$	1回塗り 20~30 $\mu$	
レベルF	一次脱脂:工業ガソリン4号	厚膜形2液型エポキシ樹脂塗料	2液型エポキシ樹脂塗料	耐塩水用3	
	二次脱脂:ホワイトガソリン	1回塗り 80~100 $\mu$	1回塗り 30~35 $\mu$		
レベルG	一次脱脂:工業ガソリン4号	特殊変性アルキド樹脂系ノンクロム無鉛型	2液型ウレタン樹脂塗料	クリーンルーム用	
	二次脱脂:ホワイトガソリン	1回塗り 25~30 $\mu$	1回塗り 25~30 $\mu$		

中込

